

Allegato 1


Tavole dell'analisi dello stato di fatto e dei degradi

Catalogazione dei pannelli di tamponatura e dei rispettivi interventi di recupero

L'analisi dello stato di fatto e dei degradi è stata svolta preliminarmente durante il corso di *Recupero e Conservazione degli edifici* in collaborazione con Giulia Bufo, Audrey Di Claudio, Ilenia Muscarella, Alessio Schepisi, Anna Sblano.




PROSPETTO NORD - OVEST




ELEMENTO	Pr 1 a	P 1 a	Pl 2 a	P 1 a	P 1 a	P 1 a	P 1 a	P 1 a	P 1 a	Fe 1 a	P 1 a	L 3 -
DEGRADO												
INTERVENTO												
Eliminazione / Pulitura												
Protezione												
Integrazione / Sostituzione												

SEZIONE C-C'



P 1 a	P 1 a	Fe 1 a	P 1 a	L 3 -

SEZIONE D-D'




P 1 a	P 1 a	Fe 1 a	P 1 a	L 3 -


LEGENDA

ELEMENTO		DEGRADO		INTERVENTO	
Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
X 1 z	X: elemento 1: materiale z: trattamento superficiale		LACUNA: mancanza di parti di elementi funzionali. Può essere prodotta da azioni chimico-meccaniche		Eliminazione di strutture o elementi non originali dovuti ad interventi successivi o eccessivamente ammalorati
P 1 a	P: pannello di tamponamento 1: ferro a: verniciatura		RABBERCIATURA: colmatura, stuccatura di fessurazioni o a livellamenti impropri, più o meno consistenti della superficie di un materiale		Sabbatura a bassa pressione, a dosaggio controllato
Pr 1 a	Pr: pannello di rivestimento copertura 1: ferro a: verniciatura		SUPERFETAZIONE: presenza di elementi non originali dovuti ad interventi successivi		Zincatura a freddo con pennello di pannelli metallici
Pc 1 a	Pc: pannello di controsoffitto 1: ferro a: verniciatura		AMMACCATURA: degrado di natura meccanica dovuto a urti accidentali in opera o durante le fasi di montaggio		Smaltatura su primer
Pl 2 a	Pl: pluviale 2: PVC a: verniciatura		ESFOLIAZIONE: distacco totale o parziale dello strato superficiale di vernice dovuto a ragioni diverse connesse alle caratteristiche dei materiali		Sostituzione di infisso, serramento, elemento di protezione, elemento di rivestimento, interno o esterno
Fe 1 a	Fe: inferriata 1: ferro a: verniciatura		IMBRATTAMENTO: presenza di scritte, segni od altro avente carattere deturpante		Sostituzione di canale di gronda, pluviale, conversa, scossalina...
L 3 -	L: lucernario 3: policarbonato -: nessun trattamento		RUGGINE: macchia di ruggine circoscritta che interrompe e guasta l'uniformità superficiale di un materiale		
R 1 a	R: ringhiera 1: ferro a: verniciatura		DEGRADO SUPERFICIALE: Degrado del trattamento di impregnazione superficiale con ammaloramento puntuale di porzioni superficiali.		
CF 1 a	CF: canna fumaria 1: ferro a: verniciatura		PERDITA DI PRESTAZIONI: perdita di capacità prestazionali per invecchiamento		

KEYPLAN




PROSPETTO SUD - OVEST




ELEMENTO	CF 1 a	R 1 a	P 1 a	P 1 a	Fe 1 a	P 1 a	Fe 1 a	Pl 2 a	Pr 1 a	P 1 a	Fe 1 a	P 1 a	Pr 1 a	L 3 -
DEGRADO														
INTERVENTO														
Eliminazione / Pulitura														
Protezione														
Integrazione / Sostituzione														




COPERTURA 3






COPERTURA 2



COPERTURA 1



ELEMENTO	Pc 1 a	Pc 1 a	Pc 1 a	Pc 1 a	Pc 1 a	Pc 1 a	Pc 1 a
DEGRADO	o			o			
INTERVENTO							
Eliminazione / Pulitura							
Protezione							
Integrazione / Sostituzione							



INTERVENTO_01

TIPOLOGIA : Sabbatura a bassa pressione

La sabbatura viene utilizzata per pulire e profilare le superfici in edilizia. Il processo può fornire un profilo luminoso, pulito, oppure può essere utilizzato per ottenere un profilo moderato. Può essere utilizzata su superfici orizzontali, verticali, ed è adatto sia per applicazioni interne ed esterne. E' spesso usata per mitigare microfessurazioni causate da altri metodi di preparazione di superficie.

PROCEDURA

- Utilizzare un flusso di aria compressa a bassa pressione con mezzi abrasivi;
- Spazzamento e/o un'aspirazione per raccogliere i detriti;
- Pulizia

SQUADRA DI LAVORO: due persone per unità (livello medio di abilità).



INTERVENTO_02

TIPOLOGIA : Integrazione / Sostituzione

Completamento funzionale di elementi necessari alla conservazione del costruito, mediante opportune e compatibili addizioni, sostituzioni e compensazioni.



INTERVENTO_03

TIPOLOGIA : Zincatura a freddo

Si tratta di una pittura di fondo anticorrosiva per supporti metallici esposti all'esterno/interno, a base di resine sintetiche e zinco metallico.

PROCEDURA

- Sgrassare il supporto con diluente di lavaggio;
- Spolverare la superficie, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare due strati di zincatura a freddo.

SQUADRA DI LAVORO: una sola persona.



INTERVENTO_04

TIPOLOGIA : Applicazione primer e smaltatura

Il primer è un fondo di finitura a base di resine speciali aggrappanti per zincature ed alluminio, studiato per la verniciatura di lamiere zincate e di materiali metallici non ferrosi tramite smalto decorativo a base di resine. Di aspetto semilucido, possiede buone caratteristiche di elasticità, resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici.


PROCEDURA

- Pulizia del supporto;
- applicazione di una mano di primer (fondo finitura) tramite pennello, rullo o a spruzzo previa diluizione con apposito diluente.
- applicazione di due mani di smalto (finitura).


SQUADRA DI LAVORO: una sola persona.

LEGENDA


ELEMENTO		DEGRADO		INTERVENTO	
Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
<div><div>X</div><div>1 z</div></div>	X: elemento 1: materiale z: trattamento superficiale	<div><div></div></div>	LACUNA: mancanza di parti di elementi funzionali. Può essere prodotta da azioni chimico-meccaniche	<div><div></div></div>	Eliminazione di strutture o elementi non originali dovuti ad interventi successivi o eccessivamente ammalorati
<div><div>P</div><div>1 a</div></div>	P: pannello di tamponamento 1: ferro a: verniciatura	<div><div></div></div>	RABBERCIATURA: colmatura, stuccatura di fessurazioni o a livellamenti impropri, più o meno consistenti della superficie di un materiale	<div><div></div></div>	Sabbatura a bassa pressione, a dosaggio controllato
<div><div>Pr</div><div>1 a</div></div>	Pr: pannello di rivestimento copertura 1: ferro a: verniciatura	<div><div></div></div>	SUPERFETTAZIONE: presenza di elementi non originali dovuti ad interventi successivi	<div><div></div></div>	Zincatura a freddo con pannello di pannelli metallici
<div><div>Pc</div><div>1 a</div></div>	Pc: pannello di controsoffitto 1: ferro a: verniciatura	<div><div></div></div>	AMMACCATURA: degrado di natura meccanica dovuto a urti accidentali in opera o durante le fasi di montaggio	<div><div></div></div>	Smaltatura su primer
<div><div>Pl</div><div>2 a</div></div>	Pl: pluviale 2: PVC a: verniciatura	<div><div></div></div>	ESFOLIAZIONE: distacco totale o parziale dello strato superficiale di vernice dovuto a ragioni diverse connesse alle caratteristiche dei materiali	<div><div></div></div>	Sostituzione di infisso, serramento, elemento di protezione, elemento di rivestimento, interno o esterno
<div><div>Fe</div><div>1 a</div></div>	Fe: inferriata 1: ferro a: verniciatura	<div><div></div></div>	IMBRATTAMENTO: presenza di scritte, segni od altro avente carattere deturpante	<div><div></div></div>	Sostituzione di canale di gronda, pluviale, conversa, scossalina.
<div><div>L</div><div>3 -</div></div>	L: lucernario 3: policarbonato -: nessun trattamento	<div><div></div></div>	RUGGINE: macchia di ruggine circoscritta che interrompe e guasta l'uniformità superficiale di un materiale		
<div><div>R</div><div>1 a</div></div>	R: ringhiera 1: ferro a: verniciatura	<div><div></div></div>	DEGRADO SUPERFICIALE: Degrado del trattamento di impregnazione superficiale con ammaloramento puntuale di porzioni superficiali.		
<div><div>CF</div><div>1 a</div></div>	CF: canna fumaria 1: ferro a: verniciatura	<div><div></div></div>	PERDITA DI PRESTAZIONI: perdita di capacità prestazionali per invecchiamento		




PROSPETTO SUD-EST



PROSPETTO NORD-OVEST



PROSPETTO SUD-OVEST



INTERVENTO_01

TIPOLOGIA : Sabbiatura a bassa pressione

La sabbiatura viene utilizzata per pulire e profilare le superfici in edilizia. Il processo può fornire un profilo luminoso, pulito, oppure può essere utilizzato per ottenere un profilo moderato. Può essere utilizzata su superfici orizzontali, verticali, ed è adatto sia per applicazioni interne ed esterne. E' spesso usata per mitigare microfessurazioni causate da altri metodi di preparazione di superficie.

PROCEDURA

- Utilizzare un flusso di aria compressa a bassa pressione con mezzi abrasivi;
- Spazzamento e/o un'aspirazione per raccogliere i detriti;
- Pulizia

SQUADRA DI LAVORO: due persone per unità (livello medio di abilità).



INTERVENTO_02

TIPOLOGIA : Integrazione/ Sostituzione

Completamento funzionale di elementi necessari alla conservazione del costruito, mediante opportune e compatibili addizioni, sostituzioni e compensazioni.



INTERVENTO_03

TIPOLOGIA : Zincatura a freddo

Si tratta di una pittura di fondo anticorrosiva per supporti metallici esposti all'esterno/interno, a base di resine sintetiche e zinco metallico.

PROCEDURA

- Sgrassare il supporto con diluente di lavaggio;
- Spolverare la superficie, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto ed applicare due strati di zincatura a freddo.

SQUADRA DI LAVORO: una sola persona.



INTERVENTO_04

TIPOLOGIA : Applicazione primer e smaltatura

Il primer è un fondo di finitura a base di resine speciali aggrappanti per zincature ed alluminio, studiato per la verniciatura di lamiera zincate e di materiali metallici non ferrosi tramite smalto decorativo a base di resine. Di aspetto semilucido, possiede buone caratteristiche di elasticità, resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici.

PROCEDURA

- Pulizia del supporto;
- applicazione di una mano di primer (fondo finitura) tramite pennello, rullo o a spruzzo previa diluizione con apposito diluente.
- applicazione di due mani di smalto (finitura).

SQUADRA DI LAVORO: una sola persona.

LEGENDA GRUPPI INTERVENTI

SABBIAIATURA, PRIMER E SMALTATURA

SABBIAIATURA, ZINCATURA, PRIMER E SMALTATURA

INTEGRAZIONE / SOSTITUZIONE

REFERIMENTI FOTOGRAFICI



Esempi di pannelli che necessitano di sabbiatura, primer e smaltatura




Esempi di pannelli che necessitano di sabbiatura, zincatura, primer e smaltatura




Esempi di pannelli che necessitano di essere sostituiti


SEZIONE A-A'




SEZIONE B-B'




KEYPLAN



SEZIONE C-C'



SEZIONE D-D'



ID	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Area	Tipologie di degrado	Combinazione di interventi
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[m ²]		
PA_NO-NE_01	228	125	125	-	-	-	4,41	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
PA_NO-NE_02	73	105	105	-	-	-	1,87	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_01	13	95	-	-	-	-	0,12	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_02	20	200	-	-	-	-	0,40	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_03	15	200	-	-	-	-	0,30	Esfoliazione Ossidazione	Sabbiatura a bassa pressione Zincatura Riverniciatura
P_NO_04	60	200	-	-	-	-	1,20	Lacuna	Sostituzione
P_NO_05	15	296	12	96	3	200	0,42	Esfoliazione Ossidazione	Sabbiatura a bassa pressione Zincatura Riverniciatura
P_NO_06	74	296	-	-	-	-	2,19	Lacuna	Sostituzione
P_NO_07	22	275	-	-	-	-	0,61	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_08_A	60	275	-	-	-	-	1,65	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_09_A	15	275	-	-	-	-	0,41	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_10	50	275	-	-	-	-	1,38	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_11_A	20	275	-	-	-	-	0,55	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_08_B	60	275	-	-	-	-	1,65	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_12	13	275	-	-	-	-	0,36	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura

ID	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Area	Tipologie di degrado	Combinazione di interventi
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[m ²]		
P_NO_13	11	275	-	-	-	-	0,30	Esfoliazione Ossidazione	Sabbatura a bassa pressione Zincatura Riverniciatura
P_NO_09_B	15	275	-	-	-	-	0,41	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_08_C	60	275	-	-	-	-	1,65	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_11_B	20	275	-	-	-	-	0,55	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_14_A	22	103	-	-	-	-	0,23	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_15_A	30	103	-	-	-	-	0,31	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_16_A	15	145	-	-	-	-	0,22	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_14_B	22	103	-	-	-	-	0,23	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_15_B	30	103	-	-	-	-	0,31	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_16_B	15	145	-	-	-	-	0,22	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_14_C	22	103	-	-	-	-	0,23	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_15_C	30	103	-	-	-	-	0,31	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_16_C	15	145	-	-	-	-	0,22	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_14_D	22	103	-	-	-	-	0,23	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_15_D	30	103	-	-	-	-	0,31	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura

ID	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Area	Tipologie di degrado	Combinazione di interventi
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[m ²]		
P_NO_16_D	15	145	-	-	-	-	0,22	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
PA_NO-SO_01	52	8	340	-	-	-	0,31	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
PA_NO-SO_02_A	52	8	260	-	-	-	0,25	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
PA_NO-SO_02_B	52	8	260	-	-	-	0,25	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
PA_NO-SO_02_C	52	8	260	-	-	-	0,25	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
PA_NO-SO-03_A	67	45	45	-	-	-	0,50	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
PA_NO-SO-04_A	67	60	60	-	-	-	0,76	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
PA_NO-SO-03_B	67	45	45	-	-	-	0,50	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
PA_NO-SO-04_B	67	60	60	-	-	-	0,76	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
PA_NO-SO-04_C	67	60	60	-	-	-	0,76	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
PA_NO-SO-03_C	67	45	45	-	-	-	0,50	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
PA_NO-SO-04_D	67	60	60	-	-	-	0,76	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
PA_NO-SO-03_D	67	45	45	-	-	-	0,50	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_01	22	275	-	-	-	-	0,61	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_02_A	30	275	-	-	-	-	0,83	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura

ID	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Area	Tipologie di degrado	Combinazione di interventi
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[m ²]		
P_SO_03_A	20	275	-	-	-	-	0,55	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_04_A	60	275	-	-	-	-	1,65	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_02_B	30	275	-	-	-	-	0,83	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_03_B	20	275	-	-	-	-	0,55	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_05	9	275	-	-	-	-	0,25	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_03_C	20	275	-	-	-	-	0,55	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_06_A	60	223	-	-	-	-	1,34	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_07_A	15	223	-	-	-	-	0,33	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_08_A	30	223	-	-	-	-	0,67	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_06_B	60	223	-	-	-	-	1,34	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_09_A	16	275	-	-	-	-	0,44	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_06_C	60	223	-	-	-	-	1,34	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_07_B	15	223	-	-	-	-	0,33	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_08_B	30	223	-	-	-	-	0,67	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_07_C	15	223	-	-	-	-	0,33	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura

ID	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Area	Tipologie di degrado	Combinazione di interventi
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[m ²]		
P_SO_10	20	223	-	-	-	-	0,45	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_11	32	275	8	52	24	223	0,76	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_12_A	164	8	-	-	-	-	0,13	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_12_B	164	8	-	-	-	-	0,13	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_13	12	145	-	-	-	-	0,17	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_14	50	103	-	-	-	-	0,52	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_15_A	15	103	-	-	-	-	0,15	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_16_A	60	103	-	-	-	-	0,62	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_17_A	30	103	-	-	-	-	0,31	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_18_A	20	103	-	-	-	-	0,21	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_16_B	60	103	-	-	-	-	0,62	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_17_B	30	103	-	-	-	-	0,31	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_18_B	20	103	-	-	-	-	0,21	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_17_C	30	103	-	-	-	-	0,31	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_19_A	20	137	6	34	14	103	0,23	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura

ID	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Area	Tipologie di degrado	Combinazione di interventi
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[m ²]		
P_SO_20_A	18	145	-	-	-	-	0,26	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_17_D	30	103	-	-	-	-	0,31	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_15_B	15	103	-	-	-	-	0,15	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_16_C	60	103	-	-	-	-	0,62	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_17_E	30	103	-	-	-	-	0,31	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_15_C	15	103	-	-	-	-	0,15	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_17_F	30	103	-	-	-	-	0,31	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_16_D	60	103	-	-	-	-	0,62	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_19_B	20	137	6	34	14	103	0,23	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_20_B	18	145	-	-	-	-	0,26	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_17_G	30	103	-	-	-	-	0,31	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_15_D	15	103	-	-	-	-	0,15	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_16_E	60	103	-	-	-	-	0,62	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_17_H	30	103	-	-	-	-	0,31	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_15_E	15	103	-	-	-	-	0,15	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura

ID	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Area	Tipologie di degrado	Combinazione di interventi
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[m ²]		
P_SO_17_I	30	103	-	-	-	-	0,31	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_16_F	60	103	-	-	-	-	0,62	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_19_C	20	137	6	34	14	103	0,23	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_20_C	18	145	-	-	-	-	0,26	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_17_L	30	103	-	-	-	-	0,31	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_15_F	15	103	-	-	-	-	0,15	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_16_G	60	103	-	-	-	-	0,62	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_17_M	30	103	-	-	-	-	0,31	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_15_G	15	103	-	-	-	-	0,15	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_17_N	30	103	-	-	-	-	0,31	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_16_H	60	103	-	-	-	-	0,62	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_19_D	20	137	6	34	14	103	0,23	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_21_A	232	30	-	-	-	-	0,70	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_22_A	232	15	-	-	-	-	0,35	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_23_A	217	60	-	-	-	-	1,30	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura

ID	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Area	Tipologie di degrado	Combinazione di interventi
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[m ²]		
P_SO_23_B	217	60	-	-	-	-	1,30	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_22_B	232	15	-	-	-	-	0,35	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_21_B	232	30	-	-	-	-	0,70	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_21_C	232	30	-	-	-	-	0,70	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_22_C	232	15	-	-	-	-	0,35	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_23_C	217	60	-	-	-	-	1,30	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_24	292	60	-	-	-	-	1,75	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_25	307	15	-	-	-	-	0,46	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_26	307	30	-	-	-	-	0,92	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_27_A	15	275	-	-	-	-	0,41	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_04_B	60	275	-	-	-	-	1,65	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_02_C	30	275	-	-	-	-	0,83	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_27_B	15	275	-	-	-	-	0,41	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_04_C	60	275	-	-	-	-	1,65	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_03_D	20	275	-	-	-	-	0,55	Esfoliazione	Sabbatura a bassa pressione Riverniciatura

ID	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Area	Tipologie di degrado	Combinazione di interventi
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[m ²]		
P_SO_04_D	60	275	-	-	-	-	1,65	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_04_E	60	275	-	-	-	-	1,65	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_03_E	20	275	-	-	-	-	0,55	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_02_D	30	275	-	-	-	-	0,83	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_03_F	20	275	-	-	-	-	0,55	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_08_C	30	223	-	-	-	-	0,67	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_06_D	60	223	-	-	-	-	1,34	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_07_D	15	223	-	-	-	-	0,33	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_06_E	60	223	-	-	-	-	1,34	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_09_B	16	275	-	-	-	-	0,44	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_06_F	60	223	-	-	-	-	1,34	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_08_D	30	223	-	-	-	-	0,67	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_07_E	15	223	-	-	-	-	0,33	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_06_G	60	223	-	-	-	-	1,34	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_28	17	275	-	-	-	-	0,47	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura

ID	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Area	Tipologie di degrado	Combinazione di interventi
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[m ²]		
P_SO_12_C	164	8	-	-	-	-	0,13	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SO_12_D	164	8	-	-	-	-	0,13	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_01	18	275	-	-	-	-	0,50	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_02_A	16	275	-	-	-	-	0,44	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_03_A	60	223	-	-	-	-	1,34	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_04_A	30	223	-	-	-	-	0,67	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_05_A	15	223	-	-	-	-	0,33	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_03_B	60	223	-	-	-	-	1,34	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_02_B	16	275	-	-	-	-	0,44	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_03_C	60	223	-	-	-	-	1,34	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_05_B	15	223	-	-	-	-	0,33	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_04_B	30	223	-	-	-	-	0,67	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_03_D	60	223	-	-	-	-	1,34	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_02_C	16	275	-	-	-	-	0,44	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_06_A	164	8	-	-	-	-	0,13	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura

ID	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Area	Tipologie di degrado	Combinazione di interventi
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[m ²]		
P_SE_06_B	164	8	-	-	-	-	0,13	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_07	74	103	-	-	-	-	0,76	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Zincatura Riverniciatura
P_SE_08_A	15	275	-	-	-	-	0,41	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_09_A	8	275	-	-	-	-	0,22	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_10_A	74	275	-	-	-	-	2,04	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_02_D	16	275	-	-	-	-	0,44	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_09_B	8	275	-	-	-	-	0,22	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_10_B	74	275	-	-	-	-	2,04	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_08_B	15	275	-	-	-	-	0,41	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_09_C	8	275	-	-	-	-	0,22	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_11	74	98	-	-	-	-	0,73	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_12	15	95	-	-	-	-	0,14	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_13	75	105	-	-	-	-	0,79	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_SE_14	130	125	-	-	-	-	1,63	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_01_A	16	275	-	-	-	-	0,44	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura

ID	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Area	Tipologie di degrado	Combinazione di interventi
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[m ²]		
P_NE_02_A	30	223	-	-	-	-	0,67	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_03_A	15	223	-	-	-	-	0,33	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_04_A	60	223	-	-	-	-	1,34	Esfoliazione Ossidazione	Sabbiatura a bassa pressione Zincatura Riverniciatura
P_NE_03_B	15	223	-	-	-	-	0,33	Esfoliazione Ossidazione	Sabbiatura a bassa pressione Zincatura Riverniciatura
P_NE_05_A	45	223	-	-	-	-	1,00	Esfoliazione Ossidazione	Sabbiatura a bassa pressione Zincatura Riverniciatura
P_NE_01_B	16	275	-	-	-	-	0,44	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_04_B	60	223	-	-	-	-	1,34	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_03_C	15	223	-	-	-	-	0,33	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_02_B	30	223	-	-	-	-	0,67	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_04_C	60	223	-	-	-	-	1,34	Esfoliazione Ossidazione	Sabbiatura a bassa pressione Zincatura Riverniciatura
P_NE_06	8	275	-	-	-	-	0,22	Esfoliazione Ossidazione	Sabbiatura a bassa pressione Zincatura Riverniciatura
P_NE_07_A	164	8	-	-	-	-	0,13	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_07_B	164	8	-	-	-	-	0,13	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura

ID	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Area	Tipologie di degrado	Combinazione di interventi
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[m ²]		
P_NE_08	20	275	-	-	-	-	0,55	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_09	15	102	-	-	-	-	0,15	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_10	60	102	-	-	-	-	0,61	Esfoliazione Ossidazione	Sabbiatura a bassa pressione Zincatura Riverniciatura
P_NE_11_A	19	275	-	-	-	-	0,52	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_11_B	19	275	-	-	-	-	0,52	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_12_A	15	95	-	-	-	-	0,14	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_13_A	45	95	-	-	-	-	0,43	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_14_A	60	95	-	-	-	-	0,57	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_15_A	30	95	-	-	-	-	0,29	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_13_B	45	95	-	-	-	-	0,43	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_12_B	15	95	-	-	-	-	0,14	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_14_B	60	95	-	-	-	-	0,57	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_13_C	45	95	-	-	-	-	0,43	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_12_C	15	95	-	-	-	-	0,14	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_14_C	60	95	-	-	-	-	0,57	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura

ID	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Area	Tipologie di degrado	Combinazione di interventi
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[m ²]		
P_NE_15_B	30	95	-	-	-	-	0,29	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_13_D	45	95	-	-	-	-	0,43	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_12_D	15	95	-	-	-	-	0,14	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_14_D	60	95	-	-	-	-	0,57	Esfoliazione Ossidazione	Sabbiatura a bassa pressione Zincatura Riverniciatura
P_NE_13_E	45	95	-	-	-	-	0,43	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_12_E	15	95	-	-	-	-	0,14	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_14_E	60	95	-	-	-	-	0,57	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_15_C	30	95	-	-	-	-	0,29	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_13_F	45	95	-	-	-	-	0,43	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_12_F	15	95	-	-	-	-	0,14	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_14_F	60	95	-	-	-	-	0,57	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_14_G	60	95	-	-	-	-	0,57	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_12_G	15	95	-	-	-	-	0,14	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_12_H	15	95	-	-	-	-	0,14	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_13_G	45	95	-	-	-	-	0,43	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura

ID	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Area	Tipologie di degrado	Combinazione di interventi
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[m ²]		
P_NE_14_H	60	95	-	-	-	-	0,57	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_16	13	95	-	-	-	-	0,12	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_17	960	53	-	-	-	-	5,09	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_18	960	15	-	-	-	-	1,44	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_19	960	38	-	-	-	-	3,65	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_20	1020	63	-	-	-	-	6,43	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_21	1020	15	-	-	-	-	1,53	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_22	1020	48	-	-	-	-	4,90	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_23	78	223	-	-	-	-	1,74	Lacuna	Sostituzione
P_NE_03_D	15	223	-	-	-	-	0,33	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_24	50	223	-	-	-	-	1,12	Esfoliazione Ossidazione	Sabbiatura a bassa pressione Zincatura Riverniciatura
P_NE_02_C	30	223	-	-	-	-	0,67	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_01_C	16	275	-	-	-	-	0,44	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_02_D	30	223	-	-	-	-	0,67	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_04_C	60	223	-	-	-	-	1,34	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura

ID	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Area	Tipologie di degrado	Combinazione di interventi
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[m ²]		
P_NE_03_E	15	223	-	-	-	-	0,33	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_04_D	60	223	-	-	-	-	1,34	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_01_D	16	275	-	-	-	-	0,44	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_04_E	60	223	-	-	-	-	1,34	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_03_F	15	223	-	-	-	-	0,33	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_02_E	30	223	-	-	-	-	0,67	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_03_G	15	223	-	-	-	-	0,33	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_05_B	45	223	-	-	-	-	1,00	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_01_E	16	275	-	-	-	-	0,44	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_04_F	60	223	-	-	-	-	1,34	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_02_F	30	223	-	-	-	-	0,67	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_03_H	15	223	-	-	-	-	0,33	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_04_G	60	223	-	-	-	-	1,34	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NE_25	24	275	-	-	-	-	0,66	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_AA'_01	30	275	-	-	-	-	0,83	Esfoliazione Ossidazione	Sabbiatura a bassa pressione Zincatura Riverniciatura

ID	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Area	Tipologie di degrado	Combinazione di interventi
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[m ²]		
P_AA'_02	20	275					0,55	Esfoliazione Ossidazione	Sabbiatura a bassa pressione Zincatura Riverniciatura
P_AA'_03	55	275	-	-	-	-	1,51	Esfoliazione Ossidazione	Sabbiatura a bassa pressione Zincatura Riverniciatura
P_BB'_01	35	275	-	-	-	-	0,96	Esfoliazione Ossidazione	Sabbiatura a bassa pressione Zincatura Riverniciatura
P_BB'_02	42	275	-	-	-	-	1,16	Esfoliazione Ossidazione	Sabbiatura a bassa pressione Zincatura Riverniciatura
P_BB'_03	19	275	-	-	-	-	0,52	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_CC'_01	30	275	-	-	-	-	0,83	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_CC'_02	60	275	-	-	-	-	1,65	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_CC'_03	20	275	-	-	-	-	0,55	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_DD'_01	20	275	-	-	-	-	0,55	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_DD'_02	60	275	-	-	-	-	1,65	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_DD'_03	30	275	-	-	-	-	0,83	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura

ID	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	Area	Tipologie di degrado	Combinazione di interventi
	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[m ²]		
PA_NO-NE_01	228	125	125	-	-	-	4,41	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
PA_NO-NE_02	73	105	105	-	-	-	1,87	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_01	13	95	-	-	-	-	0,12	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_02	20	200	-	-	-	-	0,40	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_03	15	200	-	-	-	-	0,30	Esfoliazione Ossidazione	Sabbiatura a bassa pressione Zincatura Riverniciatura
P_NO_04	60	200	-	-	-	-	1,20	Lacuna	Sostituzione
P_NO_05	15	296	12	96	3	200	0,42	Esfoliazione Ossidazione	Sabbiatura a bassa pressione Zincatura Riverniciatura
P_NO_06	74	296	-	-	-	-	2,19	Lacuna	Sostituzione
P_NO_07	22	275	-	-	-	-	0,61	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_08_A	60	275	-	-	-	-	1,65	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_09_A	15	275	-	-	-	-	0,41	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_10	50	275	-	-	-	-	1,38	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_11_A	20	275	-	-	-	-	0,55	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_08_B	60	275	-	-	-	-	1,65	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura
P_NO_12	13	275	-	-	-	-	0,36	Esfoliazione	Sabbiatura a bassa pressione Riverniciatura